

PROTECH CHIMIE LTÉE

Des revêtements en poudre pour la vie

Date : le 27 janvier 2006

Essais de résistance aux agents chimiques

ZX611A57 POLYESTER 'Z' GRIS
ZX611H25 POLYESTER 'Z' BEIGE

Agent chimique	Durée	Résultats
Ketchup	4 semaines	Pas de changement
Moutarde	4 semaines	Pas de changement
Cornichons	4 semaines	Pas de changement
Bière	4 semaines	Pas de changement
Brandy	4 semaines	Pas de changement
Acide acétique	4 semaines	Pas de changement
Eau de mer	4 semaines	Pas de changement

N.B. Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur l'expérience ou sur des essais en laboratoire, et ils sont transmis en toute bonne foi. Toutefois, nous ne pouvons assumer quelque responsabilité que ce soit pour perte ou dommages provenant d'un accident ou d'un mauvais usage lors d'utilisation n'étant pas sous notre surveillance.